

226-d

	cu	zn	si	fe	mn	mg	pb	sn	cr	ni
min.	2,00		8,50	0,60		0,15				
max.	4,00	1,20	11,00	1,10	0,55	0,55	0,30	0,20	0,15	0,55

E-160

	cu	zn	si	fe	mn	mg	pb	sn	cr	ni
min.	3,00		8,00	0,60	0,20	0,15				
max.	4,00	1,00	10,00	0,95	0,50	0,30	0,12	0,10	0,15	0,25

E-141.1

	cu	zn	si	fe	mn	mg	pb	sn	cr	ni
min.	0,70		11,00	0,60						
max.	1,20	0,55	13,50	1,10	0,55	0,35	0,20	0,10	0,15	0,20

E-150

	cu	zn	si	fe	mn	mg	pb	sn	cr	ni
min.	1,75		11,00							
max.	2,50	0,70	13,00	1,00	0,50	0,40	0,20	0,10	0,15	0,30

E-171

	cu	zn	si	fe	mn	mg	pb	sn	cr	ni
min.			9,00	0,45	0,30	0,20				
max.	0,08	0,10	11,00	0,90	0,50	0,50	0,15	0,05	0,10	0,15